

	SACS POUBELLE A LIENS CLASSIQUES PEBD NOIR REGENERE 30 LITRES en 30 µm		FS49053 10.09.13 PAGE 1/1 REV. 0
---	---	--	---

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
✂ Nombre de sacs	25	mini 25	COMPTAGE
✂ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	500	- 2,5 %	ISO 4592
✂ Longueur utile (mm)	630	- 2,5 %	ISO 4592
✂ Epaisseur nominale (µm)	30	mini 27,00 (-10%)	ISO 4593
✂ Epaisseur ponctuelle (µm)	30	mini 21	ISO 4593
✂ Grammage (g/m²)	27,60	mini 24,84 (-10%)	ISO 4591
✂ Couleur	NOIR		
✂ Opacité (%)	60	mini 50	NF EN 13592
<u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u>			
✂ Force de rupture sens extrusion (daN)	0,60	mini 0,55	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture sens transversal (daN)	0,55	mini 0,50	NF EN ISO 527-3
✂ Allongement rupture sens extrusion (%)	200	mini 150	NF EN ISO 527-3
✂ Allongement rupture sens transversal (%)	350	mini 300	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,25	mini 0,20	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture soudure de fond (daN)	0,20	mini 0,15	NF EN ISO 527-3
✂ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	60	mini 55	ISO 7765 –1-2