



SACS POUBELLE A LIENS CLASSIQUES
PEBD NOIR REGENERE
130 LITRES en 60 µm

FS49054
12.07.13
PAGE 1/1
REV. 0

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
✂ Nombre de sacs	20	mini 20	COMPTAGE
✂ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	800	- 2,5 %	ISO 4592
✂ Longueur utile (mm)	1150	- 2,5 %	ISO 4592
✂ Epaisseur nominale (µm)	60	mini 54,00 (-10%)	ISO 4593
✂ Epaisseur ponctuelle (µm)	60	mini 49	ISO 4593
✂ Grammage (g/m²)	55,20	mini 49,68 (-10%)	ISO 4591
✂ Couleur	Noir		
✂ Opacité (%)	80	mini 70	NF EN 13592
<u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u>			
✂ Force de rupture sens extrusion (daN)	1,30	mini 1,25	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture sens transversal (daN)	1,20	mini 1,15	NF EN ISO 527-3
✂ Allongement rupture sens extrusion (%)	250	mini 200	NF EN ISO 527-3
✂ Allongement rupture sens transversal (%)	450	mini 400	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture soudure de fond (daN)	0,55	mini 0,50	NF EN ISO 527-3
✂ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,40	mini 0,35	NF EN ISO 527-3
✂ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	120	mini 115	ISO 7765 –1-2