



**SACS POUBELLE A LIENS CLASSIQUES**  
**PEBD NOIR REGENERE**  
**160 LITRES en 55 µm**

FS160L 55µ  
11.09.12  
PAGE 1/1  
REV. 0

|                                                      | VALEUR<br>NOMINALE | TOLERANCES         | METHODE<br>D'ESSAI |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></b>             |                    |                    |                    |
| ✂ Nombre de sacs                                     | 25                 | mini 25            | COMPTAGE           |
| ✂ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)                     | 900                | - 2,5 %            | ISO 4592           |
| ✂ Longueur utile (mm)                                | 1070               | - 2,5 %            | ISO 4592           |
| ✂ Epaisseur nominale (µm)                            | 55                 | mini 49,50 (-10 %) | ISO 4593           |
| ✂ Epaisseur ponctuelle (µm)                          | 55                 | mini 45            | ISO 4593           |
| ✂ Grammage (g/m²)                                    | 50,60              | mini 45,54 (-10 %) | ISO 4591           |
| ✂ Couleur                                            | Noir               |                    |                    |
| ✂ Opacité (%)                                        | 80                 | mini 70            | NF EN 13592        |
| <b><u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u></b>            |                    |                    |                    |
| ✂ Force de rupture sens extrusion (daN)              | 1,25               | mini 1,20          | NF EN ISO 527-3    |
| ✂ Force de rupture sens transversal (daN)            | 1,15               | mini 1,10          | NF EN ISO 527-3    |
| ✂ Allongement rupture sens extrusion (%)             | 250                | mini 200           | NF EN ISO 527-3    |
| ✂ Allongement rupture sens transversal (%)           | 450                | mini 400           | NF EN ISO 527-3    |
| ✂ Force de rupture soudure de fond (daN)             | 0,55               | mini 0,50          | NF EN ISO 527-3    |
| ✂ Force de rupture soudure latérale (daN)            | 0,35               | mini 0,30          | NF EN ISO 527-3    |
| ✂ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g) | 110                | mini 105           | ISO 7765 –1-2      |