

Fiche de données techniques

Chicopee® True Confidence™

Description du produit

Chicopee Microfibre Plus

Spécifications

Descriptions

Code produit	74721 / 74722 / 74723 / 74724
Code de production	7408 / 7409 / 7410 / 7411
Style de production	Duralace
Couleurs	Bleu / Rouge / Jaune / Vert
Composition	96 % fibres, 4 % liant
Composition des fibres	100 % Microfibre : 55 % PET / 45 % PA

Propriétés

Valeur type

Méthodologie de test

Poids	100 GSM	TM 1150
Résistance à la traction	370 N / 1 épaisseur	TM 1178
Résistance à la déchirure	120 N / 1 épaisseur	TM 1179
Résistance à la déchirure (mouillé)	100 N / 1 épaisseur	TM 1187
Épaisseur	2,2 mm / 4 épaisseurs	TM 1031
Capacité d'absorption	600%	TM 1016

Homologations externes

Laboratoire

Méthodologie de test

Certification FCC (EC 1935/2004)	ISEGA	LFGB 80.56
Élimination de 99,99 % des bactéries	BioLabTests	-
Antibactérien	Centexbel	ISO 20743 §8.1

Les spécifications des produits fournies sont basées sur les spécifications mentionnées dans cette fiche de données techniques et peuvent varier dans une certaine mesure par élément indiqué.

Version 2, 16-02-2017

Produit fabriqué par PGI Nonwovens B.V. (une société Avintiv) certifiée ISO9001.

