

	SACS POUBELLE LIEN COULISSANT PEBD REGENERE GRIS/NOIR 50 LITRES EN 26 µm		FS38789 15.11.16 PAGE 1/1 REV. 0
---	--	---	--

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
☞ Nombre de sacs	20	mini 20	COMPTAGE
☞ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	680	mini 663 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Longueur utile (mm)	750	mini 732 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Epaisseur nominale (µm)	26	mini 23,40 (- 10 %)	ISO 4593
☞ Epaisseur ponctuelle (µm)	26	mini 19	ISO 4593
☞ Grammage (g/m²)	23,92	mini 21,53 (- 10 %)	ISO 4591
☞ Couleur	GRIS/NOIR		
☞ Opacité (%)	70	mini 60	NF EN 13592
<u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u>			
☞ Force de rupture sens extrusion (daN)	0,60	mini 0,55 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture sens transversal (daN)	0,40	mini 0,35 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens extrusion (%)	240	mini 215 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens transversal (%)	370	mini 335 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,40	mini 0,35 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Résistance du lien (daN)	4	mini 4	NF EN 13592 NF EN ISO 527-3
☞ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	60	mini 55 (- 10 %)	ISO 7765 - 1-2