

BLACK MAMBA



FICHE TECHNIQUE Gammes BSS



Désignation

Notre gant nitrile SNAKESKIN (BSS) est non poudré, à usage unique et dispose surtout d'un **extra-grip** ce qui lui permet d'avoir une adhérence inégalée. Ce gant possède une résistance exceptionnelle face aux perforations. Un gant ambidextre de 0,16mm d'épaisseur sur la partie lisse et 0,20mm sur la partie grip.

- > Technologie **TORQUE GRIP** apporte une adhérence inégalée et améliore la manipulation et la dextérité.
- > Technologie **GRIP RITE FINISH** augmentent les sensations tactiles lorsque le toucher doit être des plus confortable.
- > Technologie **EZ GLIDE** procédé unique, unifié à un polymère ajouté pour faciliter l'insertion du gant.
- > Technologie **NITREX** gant nitrile breveté solidité renforcée et résistance aux déchirures.

Domaines d'application

Industrie, automobile, chimie, pétrochimie, agro-alimentaire, domaine de la sécurité, beauté et tatoueur, artisans, maintenance, sécurité, aéroport.

Descriptif technique

Nom produit : BSS

Composition : Nitrile non poudré

AQL : 1,5

Epaisseur : 0,16 mm sur la partie lisse. 0,20 mm sur la partie grip

Longueur : 240 mm

Couleur : Noir & Orange - Texture : Grip Rite Finish Forme : anatomique

Grip : Torque Grip

Bord : roulé

Origine : Malaisie

Normalisation

EN 455 1/2 : gants médicaux non réutilisables, directives 89/686 CE pour les équipements de protection.

En 374 1/2 : gant de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.

Règlement (EU) 2016/245.

Conditionnement

Emballage : Quantité : 100 pièces/boîte distributrice

Type emballage : carton

Nombre de boîte distributrice / carton : 10

Carton :

Dimensions : 540 x 270 x 250 mm

Boîte distributrice :

Dimensions : 250 x 130 x 110 mm

Poids brut : 1,04 kg

Poids net : 940 g

Poids d'une paire de gants : 18,8 g

Palettisation : 49 cartons de 10 boîtes distributrice soit 49000 gants.

Condition de conservation et de stockage

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil

Précautions particulières : usage unique

Durée de la validité du produit : 5 ans

BSS - GAMME COULEUR NOIRE			
Référence	Taille	Périmètre de la paume en mm (+/- 5 mm)	EN455 (min) (+/- 10 mm)
BLM04006	8/9 = L	105	110
BLM04008	9/10 = XL	115	>110 mm

BSS - GAMME COULEUR ORANGE			
Référence	Taille	Périmètre de la paume en mm (+/- 5 mm)	EN455 (min) (+/- 10 mm)
BLM04024	8/9 = L	105	110
BLM04026	9/10 = XL	115	>110 mm



BLACK



MAMBA

TABLEAU DE RESISTANCE CHIMIQUE



Acétaldéhyde	Bonne	Disulfure de carbone	Moyenne
Acétate d'amyle	Déconseillé	Essence au plomb	Excellente
Acétate d'éthyle	Moyenne	Essence sans plomb	Excellente
Acétate de butyle	Déconseillé	Ether éthylique	Bonne
Acétate de propyle	Moyenne	Ethylène glycol	Excellente
Acétone	Déconseillé	Formaldéhyde	Excellente
Acide acétique	Bonne	Furfural	Déconseillé
Acide chlorhydrique	Bonne	Gaz réfrigérant R123	Bonne
Acide chromique 50 %	Moyenne	Gaz réfrigérant R407C	Bonne
Acide citrique 10 %	Excellente	Gaz réfrigérant R410A	Bonne
Acide fluorhydrique 48 %	Bonne	Gazole	Excellente
Acide formique	Excellente	Glycérine	Excellente
Acide lactique 85 %	Excellente	Hexane	Bonne
Acide laurique 36 %	Excellente	Huile de bois de Chine	Excellente
Acide linoléique	Bonne	Huile de lin	Excellente
Acide maléique	Excellente	Huile de ricin	Excellente
Acide nitrique	Moyenne	Hydroquinone	Moyenne
Acide oléique	Excellente	Hydroxyde d'ammonium	Excellente
Acide oxalique	Excellente	Hydroxyde de potassium	Excellente
Acide palmitique	Excellente	Hydroxyde de sodium	Excellente
Acide perchlorique 60 %	Bonne	Isooctane	Excellente
Acide phosphorique	Excellente	Kérosène	Excellente
Acide sulfurique	Bonne	Méthacrylate de méthyle	Moyenne
Acide tannique 65 %	Excellente	Méthylamine	Bonne
Alcool butylique	Excellente	Méthyléthylcétone (MEC)	Déconseillé
Alcool éthylique (Ethanol)	Excellente	Méthylisobutylcétone (MIBC)	Déconseillé
Alcool isopropylique	Excellente	Monoéthanolamine	Excellent
Alcool méthyllique (Méthanol)	Excellente	Morpholine	Bonne
Alcool octylique (Octanol)	Excellente	Naphtalène	Bonne
Alcool propylique	Excellente	Naphtas aliphatiques	Excellente
Alcool propylique (ISO)	Excellente	Naphtas aromatiques	Bonne
Aniline	Déconseillé	Nitrométhane 95,5 %	Moyenne
Benzaldéhyde	Bonne	Nitropropane 95,5 %	Moyenne
Benzène	Déconseillé	Perchloroéthylène	Bonne
Bromure de méthyle	Moyenne	Peroxyde d'hydrogène 30 %	Bonne
Cétones	Déconseillé	Phénol	Moyenne
Chlorobenzène	Déconseillé	Phtalate de dibutyle	Bonne
Chloroforme	Déconseillé	Phtalate de dioctyle	Excellente
Chloronaphtalène	Déconseillé	Résines époxy dures	Excellente
Chlorure de méthyle	Déconseillé	Styrène	Moyenne
Cyclohexanol	Excellente	Styrène 100 %	Moyenne
Dichlorure d'éthylène	Déconseillé	Térébenthine	Excellente
Diisobutylcétone (DIBC)	Déconseillé	Tétrachlorure de carbone	Bonne
Diisocyanate de toluène	Moyenne	Tétrahydrofurane	Moyenne
Diluant à laque	Déconseillé	Toluène	Moyenne
Diméthylformamide	Bonne	Trichloréthylène	Bonne
Dioxane	Bonne	Triéthanolamine	Excellente
Distillats de pétrole (Naphta)	Excellente	Xylène	Moyenne

Le tableau ci-dessus est présenté à titre indicatif. Il a été conçu pour guider et informer les professionnels qualifiés chargés d'assurer un environnement de travail sûr. Dans la mesure où les conditions et les circonstances dans lesquelles nos produits sont utilisés ne nous sont pas connues et échappent à notre contrôle, et dans la mesure où il est impossible de tester la perméabilité des produits dans tous les environnements de travail pour l'ensemble des solutions et produits chimiques, ces recommandations sont données uniquement à titre consultatif. Un examen approfondi de l'acheteur doit prédéterminer l'efficacité optimale de l'utilisation d'un produit dans n'importe quel environnement. Les informations contenues dans le présent guide sont susceptibles d'être révisées à mesure que les essais pratiques nous permettent d'affiner nos connaissances et d'élargir notre expérience dans diverses conditions d'utilisation. Les données d'essai contenues dans ce guide mettent en évidence les résultats obtenus par les laboratoires pour ce qui concerne la matière première du gant, mais pas nécessairement du gant dans son intégralité. Avant de consulter le présent guide, il est impératif de s'assurer que le gant en question est adapté à l'usage prévu et répond à toutes les normes d'hygiène et de sécurité qui s'appliquent.

Ni ce guide, ni aucune autre information contenue dans ce guide, apportée par ou au nom de BlackMambaGloves.com ou ses distributeurs, ne doit être mal interprété et considéré comme une garantie de qualité marchande. De même, aucun produit présenté sur le site BlackMambaGloves.com n'est considéré comme approprié pour un usage spécifique. BlackMambaGloves ne peut être tenu responsable de l'utilisation correcte ou de l'efficacité d'un produit - choisi par l'utilisateur final - destiné à une utilisation spécifique.

