

	SACS POUBELLE LIEN COULISSANT PEBD REGENERE NOIR 110 LITRES EN 40 µm		FS56346 27.08.15 PAGE 1/1 REV. 0
---	--	---	--

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
☞ Nombre de sacs	10	mini 10	COMPTAGE
☞ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	700	mini 683 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Longueur utile (mm)	1050	mini 1024 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Epaisseur nominale (µm)	40	mini 36,00 (- 10 %)	ISO 4593
☞ Epaisseur ponctuelle (µm)	40	mini 31	ISO 4593
☞ Grammage (g/m²)	36,8	mini 33,12 (- 10 %)	ISO 4591
☞ Couleur	NOIR		
☞ Opacité (%)	70	mini 60	NF EN 13592
<u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u>			
☞ Force de rupture sens extrusion (daN)	0,85	mini 0,75 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture sens transversal (daN)	0,65	mini 0,60 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens extrusion (%)	325	mini 295 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens transversal (%)	495	mini 445 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,55	mini 0,50 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Résistance du lien (daN)	4	mini 4	NF EN 13592 NF EN ISO 527-3
☞ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	90	mini 80 (- 10 %)	ISO 7765 - 1-2