

	Sacs Poubelle BIODEGRADABLE OK COMPOST Home 680x700 LITRES en 25µm		FS 680x700 03.11.22 PAGE 1/1 REV. 0
--	---	---	---

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
☞ Nombre de sacs	25	mini 25	COMPTAGE
☞ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	680	- 5 %	ISO 4592
☞ Longueur (mm)	700	- 5 %	ISO 4592
☞ Epaisseur nominale (µm)	25	mini 22,50 (-10%)	ISO 4593
☞ Epaisseur ponctuelle (µm)	25	mini 18	ISO 4593
☞ Grammage (g/m²)	32,00	mini 28,80 (-10%)	ISO 4591
☞ Couleur	VERT		
☞ Opacité (%)		Maxi 40	NF EN 13592
<u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u>			
☞ Force de rupture sens extrusion (daN)	0,75	mini 0,65	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture sens transversal (daN)	0,65	mini 0,55	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement rupture sens extrusion (%)	300	mini 250	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement rupture sens transversal (%)	450	mini 400	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure de fond (daN)	0,50	mini 0,45	NF EN ISO 527-3
☞ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	155	mini 150	ISO 7765 –1-2

CERTIFICATIONS

- Certification OK Compost HOME - N° TA 8021701257
- Conformité NF T 51-800
- Sac constitué d'un minimum de 50% de matières biosourcées. déterminé selon la norme ISO 16620-2
- Conforme à la norme EN 13-432

Précautions de stockage des sacs:

- * dans leur emballage d'origine
 - * avec une température comprise entre + 5 et +25 °C
 - * avec une hygrométrie comprise entre 20 et 65 % d'humidité relative.
 - * hors sol humide
 - * à l'abri de la lumière directe du soleil
- Ne pas stocker à l'extérieur (même sous abris)
Respecter la DLU imprimée sur cette étiquette