

 2521, ROUTE DU TRAM - 38690 COLOMBE - TÉL 04 76 91 21 25 - FAX 04 76 91 21 22 www.crescaset.com	FICHE TECHNIQUE		<u>Réf</u> : FTR 0209
	FILM PELABLE SUR PP PET/PE FAMILLE 823		<u>Ind</u> : C
			<u>Date</u> : 25/10/07

COMPOSITION ⁽¹⁾ - TECHNIQUE DE FABRICATION

Film d'operculage 2 couches à base de polyester et polyéthylène.

Garanti apte au contact alimentaire.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Epaisseur (microns)	55 (+/- 8%)	
Grammage (g/m2)	57,2 (+/- 10%)	
Rendement (m2/Kg)	17,5 (+/- 10%)	
Températures limites d'utilisation	-30°C / +130°C	
Résistance à la rupture (NF ISO 527/3 en daN/15mm)	- sens machine	4,2 +/- 1 daN/15mm
	- sens transverse	4,1 +/- 1 daN/15mm
	- sens machine	110 (+/- 10%)
	- sens transverse	100 (+/- 10%)
Allongement à la rupture (NF ISO 527/3 en %)		
Conditions de scellage	Température 150°C à 220°C, pression 4 à 6 bars pendant 0.5 à 2.5 secondes avec une électrode de scellage à plat.	

CARACTERISTIQUES CHIMIQUES

Couleur- Impression ⁽¹⁾	neutre
Teneur en solvants résiduels totaux (mg/m2)	< 15

PERMEABILITE

Oxygène cm3/m²/24H (méthode ASTM D3985, 23°C - 85% HR)	90 (+/- 10%)
Vapeur d'eau g/m²/24H (méthode ASTM F1249, 38°C - 90% HR)	8 (+/- 10%)

ENVIRONNEMENT

Teneur en métaux lourds (ppm)	< 100
Valorisation	incinération avec récupération d'énergie

CONDITIONNEMENT - COLISAGE

Sur palette filmée 1200 x 800

Laize (mm)	selon vos spécifications
Longueur bobine	300 ou 600 mètres linéaires
Diamètre mandrin (mm) ⁽¹⁾	70

CONDITIONS DE STOCKAGE

Hors gel; Humidité relative 50 %.

Il est conseillé d'utiliser les emballages à la température de l'atelier de conditionnement.

⁽¹⁾ Adaptations possibles selon vos spécifications

MISE A JOUR : 11/09/14 OBJET : MAJ caractéristiques	REDIGE PAR : L ALAUZET		VERIFIE PAR : V RAGOT		VALIDE PAR : L ALAUZET	
	DATE	VISA	DATE	VISA	DATE	VISA
	11/09/14		11/09/14		11/09/14	

Cette fiche annule et remplace la version précédente.

Toutes les informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Elles ne constituent pas une recommandation d'utiliser le produit.

Il appartient à l'Acheteur de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation envisagée. Toutes modifications ou changement des conditions opératoires devront être portés à notre connaissance.