

| TYPE                            | LITRAGE     | Microns     | Couleur             |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>SAC POUBELLE A SOUFFLETS</b> | <b>50 L</b> | <b>30</b>   | <b>BLEU</b>         |
| Réf FCH                         | <b>1169</b> | Réf TOUSSAC | <b>ST0050ECO01E</b> |

|                                                      | VALEUR NOMINALE | TOLERANCES                | METHODE D'ESSAI |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| <u>1) COMPOSITION DES SACS</u>                       |                 |                           |                 |
| POLYETHYLENE BASSE DENSITE (PEBD)                    |                 |                           |                 |
| - % DE MATIERE RECYCLEE (déchets propre d'industrie) | 100%            |                           |                 |
| - lien intégré dans le soufflet : PP - Vert          |                 |                           |                 |
| <u>2) CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u>                |                 |                           |                 |
| - Force de rupture sens extrusion (daN)              | 0,58            | Mini 0,09                 | NF EN ISO 527-3 |
| - Force de rupture sens transversal (daN)            | 0,59            | Mini 0,25                 | NF EN ISO 527-3 |
| - Allongement rupture sens extrusion (%)             | 240             | Mini 150                  | NF EN ISO 527-3 |
| - Allongement rupture sens transversal (%)           | 435             | Mini 350                  | NF EN ISO 527-3 |
| - Résistance du lien (daN)                           | 4               | Maxi 1 lien défectueux/10 | NF EN 13592+A1  |
| <u>3) CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>                 |                 |                           |                 |
| - Largeur utile (mm)                                 | 680             | -2,5%                     | ISO 4592        |
| - Longueur utile (mm)                                | 750             | -2,5%                     | ISO 4592        |
| - Epaisseur nominale (micron)                        | 30              | Mini 28,5 (-5%)           | ISO 4593        |
| - Epaisseur ponctuelle (micron)                      |                 | Mini 26                   | ISO 4593        |
| - Couleur                                            | BLEU            |                           |                 |
| - Opacité (%)                                        | ≥ 60            | Mini 60                   | NF EN 13592+A1  |
| - Résistance à la chute                              | 10 kg/30 sacs   | Maxi 3 sacs défectueux/30 | NF EN 13592+A1  |
| - Essai de tenue aux déchets humides                 | 6 litres/5 sacs | 0 sac défectueux/5        | NF EN 13592+A1  |
| - Marquage / Impression (Flexographie) - 1 face      |                 |                           | NF EN 13592+A1  |
| - Type d'encre                                       |                 |                           |                 |
| (garantie sans produits toxique et composants CMR)   |                 |                           |                 |
| <u>4) CONDITIONNEMENT</u>                            |                 |                           |                 |
| - Nombre de sacs par rouleaux                        | 25              | Mini 25                   | COMPTAGE        |
| - Nombre de sacs par cartons                         | 200             | 200                       | COMPTAGE        |
| - Nombre de sacs par palette                         | 19 200          | Mini 19 200               | COMPTAGE        |