

 BP 46 - 38147 RIVES CEDEX - TÉL : 04 76 91 21 25 - FAX : 04 76 91 21 22 www.crescaset.com	FICHE TECHNIQUE		Réf : FT R0143
	TENTATION BOL 400		Ind : D
			Date : 06/08/07

COMPOSITION - TECHNIQUE DE FABRICATION

Polypropylène homopolymère thermoformé.

Alimentation par déroulement de la feuille, robotisation du convoyage et de l'empilage des pièces.

Apte au contact alimentaire des produits aqueux, acides et gras à l'exception des produits 100% gras ou conservés dans un milieu 100% gras.

CARACTERISTIQUES GENERALES

	BOL400BR	BOL400R	Couvercle	
Dimensions (mm)	Ø 142 / Hauteur 52,6 (+/-10%)		Ø 131	
Contenance (ml)	400		/	
Masse (g)	7,25	8,447	4,15	+/- 10%
Epaisseur feuille (µ)	500	600	400	+/- 10%
Couleur	blanc ou blanc /saumon		translucide	
Température limite (°C) ⁽¹⁾	-20/+80	-20/+130	-20/+130	

CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES

ANALYSES DE SURFACES

MICRO-ORGANISMES	FLORE TOTALE AEROBIE 30°C / 100 cm ²	LEVURES MOISSURES / 100 cm ²	ENTEROBACTERIES 30°C et 37 °C (Salmonelle)	LISTERIA monocytogenes	STAPHYLOCOCCUS aureus
CRITERES	< 100 ufc	< 10 ufc	absence	absence	absence

ENVIRONNEMENT

Teneur en métaux lourds

< 100 ppm

Valorisation

recyclage (mono matériau)

récupération d'énergie (absence de chlore, Pouvoir calorifique 46 MJ/kg)

CONDITIONNEMENT - COLISAGE

Dans le carton, chaque pile est emballée sous une housse en polyéthylène.

DESIGNATION	REFERENCE	NBRE BARQ /CARTON	DIMENSIONS CARTON (mm)	MASSE CARTON (Kg)	NBRE CARTON /PALETTE	NBRE BARQ /PALETTE	DIMENSIONS PALETTE (mm)
BOL prép froide	BOL400BR	600	585x390x418	4850	20	12000	1200x800
BOL prép chaude blanc	BOL400R	600	585x390x418	6000	20	12000	1200x800
Bol prép chaude saumon	BOL400S	600	585x390x418	6000	20	12000	1200x800
Couvercle bombé	COVB350	600	465x380x260	2490	32	19200	1200x800
Couvercle soupape	COVB350TR	600	465x380x260	2490	32	19200	1200x800

CONDITIONS DE STOCKAGE

Hors gel; Humidité relative 50 %.

Il est conseillé d'utiliser les emballages à la température de l'atelier de conditionnement.

⁽¹⁾ pour le matériau uniquement, les limites pour l'emballage final pouvant varier en fonction des contraintes du procédé utilisé.

MISE A JOUR : 01/06/15 OBJET inclusion cov350	REDIGE PAR : L ALAUZET		VERIFIE PAR : V.RAGOT		VALIDE PAR : L ALAUZET	
	DATE	VISA	DATE	VISA	DATE	VISA
VERSION D	01/06/15		01/06/15		01/06/15	

Cette fiche annule et remplace la version précédente.

Toutes les informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Elles ne constituent pas une recommandation d'utiliser le produit.

Il appartient à l'Acheteur de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation envisagée. Toutes modifications ou changement des conditions opératoires devront être portés à notre connaissance.