

|                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>SACS POUBELLE LIEN COULISSANT</b><br/> <b>PEBD REGENERE JAUNE TRANSLUCIDE</b></p> <p align="center"><b>50 LITRES EN 25 µm</b></p> |  | <p>FS50L25µLC<br/> 09.09.14<br/> PAGE 1/1<br/> REV. 0</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                                         | VALEUR<br>NOMINALE   | TOLERANCES            | METHODE<br>D'ESSAI             |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></b>                |                      |                       |                                |
| ☞ Nombre de sacs                                        | 20                   | mini 20               | COMPTAGE                       |
| ☞ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)                        | 680                  | mini 663 ( - 2,5 % )  | ISO 4592                       |
| ☞ Longueur utile (mm)                                   | 750                  | mini 732 ( - 2,5 % )  | ISO 4592                       |
| ☞ Epaisseur nominale (µm)                               | 25                   | mini 22,50 ( - 10 % ) | ISO 4593                       |
| ☞ Epaisseur ponctuelle (µm)                             | 25                   | mini 18               | ISO 4593                       |
| ☞ Grammage (g/m²)                                       | 23                   | mini 20,70 ( - 10 % ) | ISO 4591                       |
| ☞ Couleur                                               | JAUNE<br>TRANSLUCIDE |                       |                                |
| ☞ Opacité (%)                                           |                      | 40 maxi               | NF EN 13592                    |
| <b><u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u></b>               |                      |                       |                                |
| ☞ Force de rupture sens extrusion (daN)                 | 0,60                 | mini 0,55 ( - 10 % )  | NF EN ISO 527-3                |
| ☞ Force de rupture sens transversal (daN)               | 0,35                 | mini 0,30 ( - 10 % )  | NF EN ISO 527-3                |
| ☞ Allongement de rupture sens extrusion (%)             | 235                  | mini 210 ( - 10 % )   | NF EN ISO 527-3                |
| ☞ Allongement de rupture sens transversal (%)           | 360                  | mini 325 ( - 10 % )   | NF EN ISO 527-3                |
| ☞ Force de rupture soudure latérale (daN)               | 0,40                 | mini 0,35 ( - 10 % )  | NF EN ISO 527-3                |
| ☞ Résistance du lien (daN)                              | 4                    | mini 4                | NF EN 13592<br>NF EN ISO 527-3 |
| ☞ Résistance à la perforation rapide (Dart-test)<br>(g) | 55                   | mini 50 ( - 10 % )    | ISO 7765 - 1-2                 |