

**SACS POUBELLE  
PEBD 100% REGENERE NOIR  
MARQUE NF ENVIRONNEMENT  
50 LITRES EN 30 µm**

FSA CRÉER REV.0 du 44650

|                                                    | VALEUR<br>NOMINALE | TOLERANCES                  | METHODE<br>D'ESSAI             |
|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Volume utile (L)                                   | 63,7               |                             | NF H 34093                     |
| <b>CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES</b>                  |                    |                             |                                |
| Nombre de sacs                                     | 25                 | mini 25                     | COMPTAGE                       |
| ½ Périmètre à l'ouverture (mm)                     | 680                | mini 663 ( - 2,5 % )        | ISO 4592                       |
| Longueur (mm)                                      | 800                | mini 780 ( - 2,5 % )        | ISO 4592                       |
| Épaisseur nominale (µm)                            | 30                 | mini 28,50 ( - 5 % )        | ISO 4593                       |
| Épaisseur ponctuelle (µm)                          | 30                 | mini 22                     | ISO 4593                       |
| Grammage (g/m²)                                    | 27,6               | mini 26,22 ( - 5 % )        | ISO 4591                       |
| Couleur                                            | NOIR               |                             |                                |
| Opacité (%)                                        | 70                 | mini 60                     | NF EN 13592                    |
| Résistance à la chute                              | 8 kg / 30 sacs     | Maxi 5 sacs défectueux / 30 | NF EN 13592                    |
| Essai de tenue aux déchets humides                 | 6 litres / 5 sacs  | 0 sac défectueux / 5        | NF EN 13592                    |
| Marquage/impression                                | Exigences NF E     | Conforme                    | NF EN 13592<br>NF 082 - NF 170 |
| <b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>                 |                    |                             |                                |
| Force de rupture sens extrusion (daN)              | 0,70               | mini 0,65 ( - 10 % )        | NF EN ISO 527-3                |
| Force de rupture sens transversal (daN)            | 0,45               | mini 0,40 ( - 10 % )        | NF EN ISO 527-3                |
| Allongement de rupture sens extrusion (%)          | 265                | mini 240 ( - 10 % )         | NF EN ISO 527-3                |
| Allongement de rupture sens transversal (%)        | 405                | mini 365 ( - 10 % )         | NF EN ISO 527-3                |
| Force de rupture soudure de fond (daN)             | 0,45               | mini 0,40 ( - 10 % )        | NF EN ISO 527-3                |
| Force de rupture soudure latérale (daN)            | 0,25               | mini 0,20 ( - 10 % )        | NF EN ISO 527-3                |
| Résistance du lien (daN)                           | 4                  | mini 4                      | NF EN 13592<br>NF EN ISO 527-3 |
| Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g) | 70                 | mini 65 ( - 10 % )          | ISO 7765 - 1-2                 |

Cette fiche technique est un document confidentiel. La publication n'est pas autorisée sans l'accord de l'éditeur.



**barbiergroup.com**

La Guide BP 39 43600  
Ste Sigolène France

Email :  
sacherie@barbiergroup.com

Tél :  
+33 (0)4 71 75 11 11



PLASTIC  
SOLUTIONS